

Provets märkning	KLASS		Summa PAH	Stenkolstjära
Klass 1	1		70	
Klass 2	2		300	
Klass 3	3		<1000	0,10%
Klass 4	4		≥1000	
14W07 0,0-0,05	1		2,2	
14W15 0,0-0,05	1		1,4	
14W04 0,0-0,05	1		1,1	

Klass	Jämförvärde halt summa PAH16 (mg/kg TS)	Hantering
Klass 1	< 70	Kan återanvändas, avfallskod 17 03 02.
Klass 2	70-300	Begränsad användning i bärlager och förstärkningslager i vägar under ny asfalt,
Klass 3	300-1 000	Begränsad användning i förstärknings- och bärlager i vägar under ny asfalt, men
Klass 4	> 1 000	oEn särskild bedömning krävs angående hantering av massorna.

*Miljöförvaltningen Stockholm, Avfallsblad 2: Asfalt, maj 2007.

°TRV (Vägverket 2004:90).

+Naturvårdsverket